

00.990.5

## CONLINO Kaseingrundierung

Kurzbeschreibung	CONLINO Kaseingrundierung ist eine farblos transparente Grundierung für nachfolgende Anstriche mit CONLINO Lehmfarben und Lehm-Streichputzen sowie ein Putzfixierer für sichtbar bleibende Lehmputzflächen. Hoch diffusionsfähig, leicht zu verarbeiten und frei von Konservierungsstoffen.
Zusammensetzung	Kasein, Soda
Gebindegrößen	250 g Beutel; ergibt 8 Liter fertige Grundierung
Reichweite	ca. 0,16 l/m <sup>2</sup> ; 250 g Pulver reichen für ca. 40 - 60 m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeiten	ca. 8 h bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit
Anwendungsbereiche	CONLINO Kaseingrundierung setzt die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe herab und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. Leicht sandende Untergründe werden durch das gute Eindringvermögen verfestigt. Sie dient ebenfalls zur transparenten Verfestigung von Lehmputzen im Innenbereich, sowie sonstigen unbehandelten Putzen und Trockenbauplatten. Probeflächen anlegen! Ungeeignet für alle glatten nicht saugenden Flächen, Holz- und Holzwerkstoffe sowie dauerfeuchte Untergründe.
Verarbeitungshinweise	Der Untergrund muss unbehandelt, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein. Trennende Lagen, nicht haftende Altanstriche und Tapetenleimreste sind gründlich zu entfernen. Kaseingrundierung satt und gleichmäßig mit einer Decken- oder Fassadenbürste mit Naturborsten auftragen. Überstände vor dem Trocknen mit einem Lappen abnehmen. Die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser oder Seifenlauge reinigen. Für die transparente Fixierung von Putzen erfolgt der Auftrag unbedingt von unten nach oben, um Läufer zu vermeiden. Auf vollständiges Eindringen ist zu achten, da sonst glänzende Stellen zurückbleiben können. Mit geringer Farbtonvertiefung ist zu rechnen. Probefläche anlegen!
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei ist das Pulver mind. 2 Jahre haltbar; fertig angerührt sollte es innerhalb eines Tages verarbeitet werden.
Anrühren	Beutelinhalt (250 g) unter ständigem Rühren in 2 Liter kaltem Wasser klümpchenfrei mit einem Motorquirl aufrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 30 min. erneut aufrühren und mit 6 Liter Wasser verdünnen.
Sicherheitshinweis und Entsorgung	Farbreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gelagert werden. Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Der für Kaseifarben typische Geruch verschwindet in trockener Umgebung.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Merkblätter ihre Gültigkeit.